TURBO

TURBO

TURBO ZINC GUARD PRIMER

สีรองพื้นกันสนิมเหล็กกัลวาไนซ์

GALVANIZED METAL

นวัตกรรมใหม่ของสีกันสนิม
2 IN 1
รวมสีรองพื้น
และ
สีทับหน้าในหนึ่งเดียว

- เป็นสีทับหน้าในตัว
- ประหยัดเงิน,ค่าแรง,เวลา
- แห้งไว เนื้อสีเรียบเนียน
- ยึดเกาะดีกว่า 10 เท่า

- 150 °C HIGH TEMP — ทนความร้อนมากกว่า150°C
- ANTI RUST — ป้องกันสนิม
- ไร้สารปรอท สารตะกั่ว — ปลอดภัยสำหรับเด็ก
- HEAVY DUTY — ปกป้องสูงสุด
- 2 IN 1 PRIMER & PAINT — เป็นทั้งสีรองพื้นและสีทับหน้า
- กลบมิดดีเยี่ยม
- 360° — หัวฉีดคุณภาพ ปรับหมุนได้ 360°
- แห้งเร็ว
- ยึดเกาะดี ไม่ลอกล่อน

TURBO

TURBO ZINC GUARD PRIMER

เฉดสี สเปรย์ กัลวาไนซ์

สีดำ | สีบรอนซ์ | สีเทา

สีแดง | สีน้ำเงิน | สีบรอนซ์ | สีขาว

สีเขียว | สีเหลือง | สีเทา | สีดำ

* ตัวอย่างสีใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น สีจริงอาจแตกต่างขึ้นอยู่กับค่าของแสงและพื้นผิวที่ทา

นวัตกรรมใหม่ของสีกันสนิม รวมสีรองพื้นและสีทับหน้าในหนึ่งเดียว เพิ่มแรงยึดเกาะพื้นผิว 10 เท่า ผสมผงกันสนิม ช่วยป้องกันสนิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อสีเรียบเนียน สีสวยสด ไม่หลุดล่อน สามารถใช้ทาเหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กชุบซิงค์ สังกะสี อลูมิเนียม สแตนเลส เหล็กทั่วไป หรือเหล็กที่มีความมันวาวสูงได้

Top quality multi-purpose primer offers anti-rust protection for metal. All in one paint and primer is very easy to use and helps you save time and budget. The product comes with excellent adhesive and anticorrosive properties especially for galvanized steel, metal, zinc, aluminum, aluminum alloy, metal, and stainless steel.

ข้อมูลจำเพาะ / Specification

ประเภทสี / TYPE		สีรองพื้นกันสนิมเหล็กกัลวาไนซ์ เทอร์โบ TURBO ZINC GUARD PRIMER
ลักษณะสี Finish Film		เนียน / Sheen
การปกคลุมพื้นที่ (ตร.ม./กล./เที่ยว) Coverage (sq.m./gallon/coat)		35-40
ชนิดเครื่องมือ Tool		แปรง, ลูกกลิ้ง, หรือเครื่องพ่น Brush, Roller, Spray
การผสมก่อนใช้งาน Application		ทินเนอร์ เทอร์โบ AAA 5-10 % Mix with 5-10 % Turbo Thinner AAA
ระยะเวลาแห้ง Dry Time	แห้งผิว Surface	20 นาที 20 min.
	แห้งทาทับ Recoat	2 ชม. 2 hr.

ระบบการทาสี Application Process	พื้นผิวโลหะใหม่ New Metal Surface	พื้นผิวโลหะเก่า Old Metal Surface
ขั้นที่ 1 : การเตรียมพื้นผิว Step1 : Surface Preparation	• ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น สิ่งสกปรก, และคราบไขมัน • Clean surface to ensure that it is free from oil, dirt, grease, and waxy contaminant.	• ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมออกให้หมดจากนั้นขัดแต่งพื้นผิวให้เรียบ • ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น, สิ่งสกปรก, และคราบไขมัน • Flaked surface must be removed. • Apply sandpaper to smooth surface. • Clean remnant and rust.
ขั้นที่ 2 : การทาสีรองพื้นและทับหน้า Step2 : Primer and Top Coat	• ทาสีรองพื้นเหล็กกัลวาไนซ์ จำนวน 1-2 เที่ยว *กรณีที่ทามากกว่า 1 เที่ยว ควรทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 2 ชม. ก่อนทาทับชั้นถัดไป • Apply 1-2 coats of TURBO Zinc Guard Primer. *In case you apply the product more than 1 coat, let film dry at least 2 hours before the next coat.	
** กรณีที่ต้องการสีทับหน้าด้วยสีเคลือบเงา ** If Top Coat with Enamel Paint	• ทาสีเคลือบเงา เทอร์โบ ทับหน้า จำนวน 2 เที่ยว โดยทิ้งระยะให้สีเที่ยวแรกแห้งอย่างน้อย 8-10 ชม. ก่อนทาสีทับหน้าเที่ยวถัดไป • Apply 2 coats of TURBO Enamel Paint. After apply the first coat, let film dry at least 8 hours before the next coat.	

TurboPaintThailand

02-294-0158 www.turbo.in.th

Green Industry กระทรวงอุตสาหกรรม

ผลิตโดย บริษัท นำดีวัฒน์เคมีเคิล จำกัด 87/1 ม.11 ซ.ธนะสิทธิ์ ถ.เทพารักษ์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย

Manufactured by NDW CHEMICAL CO., LTD. 87/1 Moo 11 Thanasit, Theparak Rd., Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand.