

เบเยอร์ ซิลด์ เวธเธอร์การ์ด
 สีนํ้าอะคริลิก 100% สีสํหรับภายนอกและภายใน

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ ชิลด์ เวอร์เธอร์การ์ด เป็นสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ระดับอัลตราพรีเมียม สำหรับทาภายนอกและภายใน ซึ่งทางเบเยอร์เป็นบริษัทที่สร้างแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับสิทธิจากบริษัท ดูปองท์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการใช้เทคโนโลยีที่เปลี่ยนค่าการพืด เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการเคลือบและปกป้องพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นผงหรือสิ่งสกปรก และให้ความคงทนนาน 10 ปี อีกทั้งยังทนทานต่อฤทธิ์ต่างจากปูนบ่งกันคราบเกลือจากผนังปูนปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม			
คุณสมบัติสำคัญ	* ทาง่าย ได้เนื้อที่มาก * ทนทานต่อการขัดถู สามารถเช็ดล้าง ทำความสะอาดได้ดี * ทนทานต่อแสงยูวีให้สีสวยสดใสเสมอ * สามารถทำความสะอาดคราบไขมัน น้ำมัน * ฟิล์มสีที่ประสิทธิภาพสูงในการทำมาความสะอาดตัวเอง * ช่วยป้องกันคราบสกปรกจากน้ำฝน * ทนทานต่อสภาพความเป็นด่างของพื้นผิว * สามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ดี * ป้องกันการเกิดฝุ่นละออง สาเหตุของสีซีดจาง * การปกปิดพื้นผิวดีเยี่ยม * การยึดเกาะพื้นผิวที่ดี ไม่ลอกล่อน * ทนทานต่อน้ำ และสภาพภูมิอากาศได้ดี * ลดการเกาะของฝุ่นผงและคราบสกปรกจากมลภาวะบนพื้นผิว * ป้องกันและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและตะไคร่น้ำได้อย่างดี * ฟิล์มสีที่เรียบเนียนสวยงาม			
คุณสมบัติการใช้งาน	เบเยอร์ ชิลด์ เวอร์เธอร์การ์ด เหมาะสำหรับการใช้ในการตกแต่งและปกป้องพื้นผิวปูน คอนกรีต งานก่ออิฐ อาคารขนาดใหญ่น้อย คอนโดมิเนียม โรงงานพื้นผิวปูนทุกชนิดที่ต้องการความคงทนเป็นพิเศษ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเนื่องจากคุณสมบัติพิเศษในการทำมาความสะอาดตัวเองและป้องกันคราบสกปรกจากน้ำมัน			
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ	
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไม่ครอน)	0	0	0	
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไม่ครอน)	0	0	0	
* ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	33	38	0	
คุณสมบัติทางกายภาพ	: สีน้ำอะคริลิก : ทั้งเงาทึบด้าน, ด้าน : ตามแคตตาล็อก "เบเยอร์ ชิลด์ เวอร์เธอร์การ์ด สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สีผสมเทพล่อน" : 20 นาที : 2 - 3 ชั่วโมง : 4 - 6 ชั่วโมง : -			
วิธีการใช้งาน	: แปรง ลูกกลิ้ง และ เครื่องพ่น : น้ำสะอาดหรือน้ำประปา (พร้อมใช้งานโดยไม่ต้องเจือจาง) เครื่องมือหลังใช้งานทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% โดยน้ำหนัก : พื้นผิวปูนใหม่ควรทิ้งระยะให้พื้นปูนแห้งก่อนทาสีอย่างน้อย 30 วัน : สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่นโรยอากาศ ผสมน้ำสะอาด 5 - 10% ขนาดของรูพ่น 0.018 นิ้ว แรงดันเครื่องพ่น 165 atm : สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่นธรรมดา ผสมน้ำสะอาด 5 - 10% ขนาดของรูพ่น 1.8 - 2.0 มม. แรงดันเครื่องพ่น 3 - 4 atm : สำหรับแปรงหรือลูกกลิ้ง ผสมน้ำสะอาด 5 - 10%			
ระบบการทาสี	: พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นสนิมพื้นหรือหลุดล่อน : พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยใช้น้ำยาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วทาคด้วย เบเยอร์ โนวคัวเชอร์ เบอร์ 3600 : พื้นผิวที่ปรอยแตก ให้อุดไว้ด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบอร์ เอฟ-200 สำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมีความกว้างน้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร หรือใช้ เบเยอร์ อะคริลิก ชิลแลนท์ ซ่อมแซม สำหรับบริเวณที่มีรอยแตกกว้างมากกว่า 0.3 มิลลิเมตร และควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี : การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นพื้นหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ สีน้ำอะคริลิก เบเยอร์ ชิลด์ ดีที่สุด : พื้นผิวปูนใหม่ * สีรองพื้น : เบเยอร์ ชิลด์ สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง เบอร์ 4000 จำนวน 1 - 2 เที่ยว * สีกันน้ำ : เบเยอร์ ชิลด์ เวอร์เธอร์การ์ด สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สีผสมเทพล่อน จำนวน 1 - 2 เที่ยว : พื้นผิวปูนเก่า * สีรองพื้น : เบเยอร์ สีรองพื้นเอนกประสงค์ เบอร์ บี-1900 จำนวน 1 เที่ยว : เบเยอร์ ชิลด์ สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง เบอร์ 4000 จำนวน 1 - 2 เที่ยว * สีกันน้ำ : เบเยอร์ ชิลด์ เวอร์เธอร์การ์ด สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สีผสมเทพล่อน จำนวน 1 - 2 เที่ยว : พื้นผิวมีความชื้นสูง * สีรองพื้น : เบเยอร์ สีรองพื้นเอนกประสงค์ เบอร์ บี-1012 จำนวน 1 เที่ยว			
การเก็บรักษา	: ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น : อายุการเก็บรักษา 36 เดือน ที่อุณหภูมิปกติ : ค่าตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แนะนำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ จาก เบเยอร์ เท่านั้น			
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ : อย่าสูดดม : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์			
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก			
มาตรฐานอ้างอิง	: -			
ขนาดบรรจุ	: 1 แกลลอน และ 5 แกลลอน			