



ทบทวนครั้งที่ 0 11/2568

คุณสมบัติ	นวัตกรรมสีทาฝ้าเพดานสูตร 2in1 ที่ผสานคุณสมบัติของสีรองพื้นและสีกับหน้าไว้ในหนึ่งเดียว ช่วยให้ขั้นตอนการทำงานง่ายและรวดเร็วขึ้น ได้ฝ้าที่เรียบเนียน สวยงาม และ คงทนยาวนาน ฟิล์มสีด้านพิเศษช่วยลดการสะท้อนแสง พร้อมประสิทธิภาพการยึดเกาะสูง ทนต่อความชื้นและเชื้อรา ทำให้ฝ้าดูสะอาด ใหม่ออยู่เสมอ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตกแต่งภายในที่ต้องการทั้งความสวยงามและความคุ้มค่าในขั้นตอนเดียว ทาาง่าย คุ้มค่า พร้อมใช้ไม่ต้องผสมน้ำ		
	การใช้งาน เหมาะสำหรับทาตกแต่งพื้นผิวฝ้า เพดาน ภายในอาคาร		
ข้อมูลทางเทคนิค	สีน้ำทาอาคารจากเนื้ออะคริลิกแท้100% ขาวและเทาอ่อน ชนิดด้าน เนื้อสีโดยปริมาตร 32-34% เนื้อสีโดยน้ำหนัก 50.5-52.5% จุดควบไฟ N/A°C ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก 100-110ไมครอน ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง 40-50ไมครอน การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี 30-35ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เทียว หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยาบและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ25-30°C) 30นาที ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ25-30°C) 2ชั่วโมง ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ25-30°C) 7วัน		
ผ่านมาตรฐาน	-		
วิธีใช้งาน	อุปกรณ์ น้ำสะอาด การเจือจาง (%) 10-15% (พ่น) อัตราส่วนดังกล่าวเป็นอัตราส่วนค่าเฉลี่ยจากการใช้งานจริง การผสมน้ำให้ทำเมื่อต้องการปรับสภาพความชื้นเหลวให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน และตามสภาพอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ (ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน้ำเปล่าทันทีหลังการใช้งาน)		
ระบบการใช้งาน	การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวยิปซัมใหม่ พื้นผิวยิปซัมเก่า การทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณที่มีการเก็บปื้อรอยต่อ ให้ปราศจากฝุ่นผง ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบฝุ่นผง และคราบไ้ ระบบการทาสี สีกับหน้าและรองพื้นสำหรับพื้นผิวใหม่ สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวเก่า ทาสีทับน้ำารมรองพื้นตราปลาฉลาม สำหรับทาฝ้าเพดาน จำนวน 2-3 เทียว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ทาสีารรองพื้นปูนกับสีเก่า ตราปลาฉลาม จำนวน 1 เทียว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 2 ชั่วโมง		

ข้อแนะนำ การใช้สีสดเข้ม พื้นผิวที่เป็นฝุ่นซอส อุณหภูมิใช้งาน	ข้อจำกัดในการใช้งานของสีสดเข้มบางเฉด ที่มีสัญลักษณ์ * , # ในพีดสีของทีโอเอ * คือเฉดสีที่มีโอกาสซีดจางเร็วกว่าเฉดสีปกติ จึงแนะนำให้ใช้กับงานภายใน # คือเฉดสีที่มีข้อจำกัดในเรื่องการกลบมืด อาจต้องเพิ่มจำนวนเที่ยวในการทา หรือทาเฉดสีชั้นกลางตามที่ระบุในเครื่องผสมสีก่อนทาสีจริง ในกรณีงานรองของแผ่นฝ้าที่มีการฉาบด้วยผงยิปซัม หรือวัสดุฉาบรองต่อ ที่พื้นผิวมีฝุ่นผงมาก หากมีข้อจำกัดในการเตรียมพื้นผิวให้สะอาด แนะนำให้ใช้น้ำยารองพื้นปูนกับสีเก่าสีใสสูตรน้ำมัน หรือ สีรองพื้นอเนกประสงค์ สูตรน้ำมัน เพื่อเสริมการยึดเกาะได้อย่างมีประสิทธิภาพ อุณหภูมิของชั้นงานหรือพื้นผิวที่ทาสีต้องสูงกว่า 10 องศาเซลเซียส อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์มีผลต่อชั้นงานและการแห้งตัวของฟิล์มสี
การเก็บรักษา สภาวะการเก็บรักษา อายุผลิตภัณฑ์	: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ให้แน่นอนตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง : 5 ปี ที่อุณหภูมิ 30-35 องศาเซลเซียส
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ : รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย
การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง	: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า