

คุณสมบัติ

ทีโอเอ อีทชีลด์ (TOA HeatShield) เป็นสีอะคริลิกกันความร้อนประเภทเซรามิก (Ceramic coating) คุณภาพสูง มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนจากหลังคาเหล็กเมทัลชีท (Metal Sheet) หลังคากระเบื้อง ดาดฟ้า เข้าสู่ตัวอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยส่วนผสมของผงสี Solar Reflective Pigment และ Microsphere Ceramics ชนิดพิเศษที่ใช้ Aeromic bead จึงทำให้ Microsphere มีอนุภาคขนาดเล็ก และเกิดโพรงอากาศภายใน Air Sphere จำนวนมาก ทำให้มีความเป็นฉนวนสูงกว่า Microsphere Ceramics ทั่วไป จึงสามารถป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารได้เป็นอย่างดี ช่วยสะท้อนรังสีความร้อนจากแสงอาทิตย์ ดูดซับความร้อนต่ำ ลดความร้อนสะสมบนพื้นผิว ทำให้อาคารเย็นลง ฟิล์มสีมีความยืดหยุ่น ยึดเกาะพื้นผิวได้ดี มีคุณสมบัติกันซึม จึงช่วยป้องกันการซึมผ่านของน้ำบนดาดฟ้าหลังคาได้เป็นอย่างดี เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นฉนวนป้องกันความร้อนสำหรับ หลังคาเมทัลชีท หลังคากระเบื้อง พื้นดาดฟ้าของอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภทสี	สีอะคริลิกกันความร้อนประเภทเซรามิก		
ชนิดสี	ขาว เทา		
ลักษณะฟิล์มสี	ชนิดเหนียว		
ค่าความหนาแน่น @25°C	1.03 - 1.05	กิโลกรัม ต่อ ลิตร	
ค่าความเป็นกรด-ด่าง @25°C	8.5 - 10.0		
ค่าความชื้นเหลว @25°C	95.0 - 105.0 KU		
ค่า Solar Reflectance Index (SRI)	123		
ค่าการสะท้อนรังสี UV: JIS R3106	96%		
ค่าการดูดกลืนรังสี UV : JIS R3106	4%		
ค่าการยืดตัวสูงสุด ASTM D2370-92	≥350%		
ความต้านทานแรงดึง ASTM D2370-92	0.97 N/mm ²		
เนื้อสีโดยปริมาตร	42-44	%	
เนื้อสีโดยน้ำหนัก	61-63	%	
ค่าการยึดเกาะกับพื้นผิว (BS1881)	> 15 kgf/cm ²		
ความทนทานต่อสารเคมี (ASTM D1308)	ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อสัมผัสสารเคมี		
จุดควบไ	N/A	°C	
ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	> 500	ไมครอน	
ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	> 300	ไมครอน	
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	0.55 กิโลกรัม ต่อตารางเมตร (รวมรองพื้นและการทา 2 ชั้น หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยาบและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว		
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C)	30	นาที	
ระยะเวลาแห้งทาบ (อุณหภูมิ 25-30°C)	2-4	ชั่วโมง	
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C)	7	วัน	

ผ่านมาตรฐาน

LEED V4 & 4.1 VOC Content
- SCAQMD Rule 1113
- CARB 2007, 2019 - SCM For Architectural Paint

วิธีใช้งาน

ประเภทอุปกรณ์	Airless Spray	Air Spray	Brush/roller
การเจือจางด้วยน้ำสะอาด (%)	0-5%	0-5%	0-5%

<p>อุปกรณ์ แรงดัน</p>	<p>กราโค 621, กราโค 623 ปืนพ่นสี (Iwata) ลูกกลิ้งขนสั้น/แปรงทาสี 150-180 Kg/cm² 3-4 Kg/cm² -</p> <p>อัตราส่วนดังกล่าวเป็นอัตราส่วนการเฉลี่ยจากการใช้งานจริง การผสมน้ำให้ทำเมื่อต้องการปรับสภาพความชื้นเหลวให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน และตามสภาพอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ (ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน้ำเปล่าทันทีหลังการใช้งาน)</p>
<p>ระบบการใช้งาน การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวใหม่</p> <p>พื้นผิวเก่า</p>	<p>ทิ้งให้ผิวนิ่งแห้งอย่างน้อย 1 เดือน หรือเช็คความชื้นที่พื้นผิวมีค่าไม่เกิน 14% วัดด้วยเครื่อง Protimeter Mini หากพื้นผิวมีรอยแตกร้าว พื้นผิวไม่เรียบ แนะนำให้ทำการซ่อมแซมรอยแตกร้าวหรือฉาบตกแต่งผิว ด้วยวัสดุอุดโป๊ หรือวัสดุฉาบตกแต่งผิว ที่เหมาะสม ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากเศษฝุ่นผง เศษซีเมนต์ และคราบไ้</p> <p>ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด) บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ให้ล้างทำความสะอาด แล้วทิ้งให้แห้ง 1-2 วัน หรือเช็คความชื้นที่พื้นผิวมีค่าไม่เกิน 14% วัดด้วยเครื่อง Protimeter Mini บริเวณที่เกิดเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ แนะนำให้ทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราทีโอเอ 113 ไมโครซิล ชุ่มๆ ด้วยลูกกลิ้ง 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยไม่ต้องล้างออก บริเวณที่มีรอยแตกร้าว ลายงา ความกว้างน้อยกว่า 1 มิลลิเมตร และไม่แตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊ด้วยทีโอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์ บริเวณที่มีรอยแตกร้าว ความกว้างมากกว่า 1 มิลลิเมตร หรือมีการแตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊ด้วยทีโอเอ 302 อะคริลิก ซิลแลนซ์</p>
<p>การใช้งาน</p>	<ol style="list-style-type: none"> เปิดฝาภาชนะบรรจุ แล้วทวนสี ทีโอเอ อีทชีลด์ ให้เข้ากันดีก่อนนำมาใช้งาน แบ่งตามกรณีการใช้งาน <ul style="list-style-type: none"> กรณีแผ่นหลังคาเหล็กใหม่ (Metal Sheet) หรือคานาดาดฟ้าคอนกรีตใหม่ ให้ทา ทีโอเอ อีทชีลด์ จำนวน 1 เที่ยว เป็นชั้นรองพื้น ทิ้งให้แห้ง 2-4 ชั่วโมง กรณีแผ่นหลังคาเหล็ก (Metal Sheet) ที่มีเอดสีหรือแผ่นหลังคาเหล็กเก่าที่เกิดสนิมแล้ว ให้รองพื้นด้วย รัสท์เทค จำนวน 1 เที่ยว เพื่อป้องกันสนิม ทิ้งให้แห้ง 8 ชั่วโมง กรณีกระเบื้องลอนคู่ ที่เป็นหลังคาเก่า ให้ทาหรือพ่นน้ำยารองพื้นปูนกับสีเก่า ทีโอเอ คอนแทค โพรเมอร์ เพื่อเสริมการยึดเกาะ หากต้องการเสริมความแข็งแรงให้ใช้ Fiber mesh ปูทับหลังจากที่รองพื้นกันที่ แล้วรดกดให้แนบกับพื้นผิว (ใช้กับหลังคาคานาดาดฟ้าคอนกรีต) จากนั้นให้พ่นด้วย ทีโอเอ อีทชีลด์ ด้วยเครื่อง Airless Spray หรือทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง จำนวน 2-3 เที่ยว แต่ละเที่ยวทิ้งให้แห้ง ประมาณ 2-4 ชั่วโมง ทีโอเอ อีทชีลด์ จะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นภายใน 7 วันหลังการทา

<p>ข้อแนะนำ</p>	<p>ขณะที่ยังเปียกอยู่ให้ผึ่งตากแห้งไฟเบอร์ลงไปบนเนื้อของ ทีโอเอ ฮัทซึลด์ โดยระงับอย่าให้เย็นหรือยับ จากนั้นค่อยทา ทีโอเอ ฮัทซึลด์ กับอีก 2 -3 ครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - แนะนำให้ทาเกินชั้นไปบริเวณแนวพื้นผิวดาดฟ้าถึงผนังกันตก เป็นแนวบัว - สำหรับพื้นผิวคอนกรีตใหม่ควรมีอายุไม่ต่ำกว่า 28 วัน และผิวปูนฉาบใหม่ควรมีอายุไม่ต่ำกว่า 7 วัน ก่อนที่จะทาเคลือบด้วย ทีโอเอ ฮัทซึลด์ - ไม่ควรทาขณะฝนตก - ทีโอเอ ฮัทซึลด์ หลังจากทาไปแล้ว 24 ชั่วโมง จึงสามารถใช้งานได้และจะบ่มตัวเต็มที่ในเวลา 7 วัน - ทีโอเอ ฮัทซึลด์ ใช้สำหรับกันซึม แต่ไม่เหมาะสำหรับจุดที่เสาน้ำหรือน้ำจิ่งตลอดเวลา เช่น บ่อปลา สระว่ายน้ำ แท็งค์เก็บน้ำหรือรางระบายน้ำที่มีน้ำจิ่งเป็นเวลานานและบ่อยครั้ง - กรณีพื้นผิวขัดมัน ให้เตรียมพื้นผิว โดยทำให้พื้นผิวหยาบขึ้นด้วยการขัดพื้นผิวเพื่อเปิดผิว หรือการรองพื้น ทีโอเอ เพนเทรตติ้ง ซิลเลอร์ เพื่อเสริมการยึดเกาะ - ล้างเครื่องมือกันทีด้วยน้ำสะอาด - อุณหภูมิของชั้นงานหรือพื้นผิวที่ทาสีต้องสูงกว่า 10 องศาเซลเซียส อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์มีผลต่อชั้นงานและการแห้งตัวของฟิล์มสี
<p>ระบบการทาสี</p> <p>สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวใหม่</p> <p>สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวเก่า</p> <p>สีรองพื้นอนุกรมประสงค</p> <p>สีทับหน้า</p>	<p>ทาสีทีโอเอ ฮัทซึลด์ จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 2 ชั่วโมง</p> <p>ทาสีสีกร้าเทคหรือ น้ำยารองพื้นปูนกับสีเก่า ทีโอเอ คอนแทค ไพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 2 ชั่วโมง</p> <p>ในกรณีงานใหม่หรืองานเร่ง ที่มีข้อจำกัดไม่สามารถทิ้งพื้นผิวปูนแห้งสนิทได้ หรือพื้นผิวที่มีความชื้นสูง หรือพื้นผิวเก่าที่ไม่เสื่อมสภาพมาก หรือต้องการสีรองพื้นสีขาวเพื่อปรับสภาพพื้นผิว ให้เห็นชั้นตอนของชั้นรองพื้น</p> <p>แนะนำให้ใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์ สีรองพื้นอนุกรมประสงค เช่น ทีโอเอ เอ็กซ์ตรา เวค ไพรเมอร์ หรือ ทีโอเอ ควิก ไพรเมอร์ เป็นต้น</p> <p>ทาสีทีโอเอ ฮัทซึลด์จำนวน 2-3 เที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนทาสีชั้นถัดไป</p>
<p>การเก็บรักษา</p> <p>สภาวะการเก็บรักษา</p> <p>อายุผลิตภัณฑ์</p>	<p>: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท</p> <p>ให้แน่นอนตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง</p> <p>: 2 ปี ที่อุณหภูมิ 30-35 องศาเซลเซียส</p>
<p>ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย</p>	<p>: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนังหรือสูดดม</p> <p>ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันทีและรีบไปพบแพทย์</p> <p>: รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย</p>
<p>การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง</p>	<p>: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น</p> <p>บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า</p>